



**YESOS MANCHA, S.A.**  
**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**

YA

Edición: 1

Fecha: 31/07/2009

**PERLIMAN (MANO)**

**APLICACION**

Yeso de amasado y aplicación manualmente, aditivado con una gran cantidad de perlita para mejorar las condiciones de aislamiento térmico de los guarnecidos ejecutados.

**CARACTERÍSTICAS (Según UNE-EN 13279-2)**

Está constituido sulfato de calcio con la adición en fábrica de aditivos y/o agregados, para conseguir las características adecuadas a su uso.

Índice de pureza	> 60 %
Densidad aparente	≤ 800 g/l.
Ph.	≥ 6 %
* Principio de fraguado.	≥ 20 minutos.
Resistencia a flexión.	≥ 1,0 N mm <sup>2</sup> .
Resistencia a compresión	> 2,0 N mm <sup>2</sup> .
Dureza Shore C	> 50 uds.
Adherencia	≥ 0,1 %

**RECOMENDACIONES DE USO**

Amasado manual con una relación de agua / yeso entre 0,6 y 0,8.

Se amasa y aplica manualmente contra los paramentos y techos. Pañeado con regla de aluminio, alisado y cortado con cuchilla de acero.

No se debe añadir aditivos en obra.

Las herramientas deben limpiarse entre aplicaciones.

Los paramentos deben estar limpios y exentos de florescencias y salitres para mejorar la adherencia.

Se utilizaran aguas limpias.

No se amasara el yeso cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5° C ni superior a 40° C.

Asegurar la ventilación en zonas aplicadas.

**ENVASADO Y PRESENTACION**

En sacos de papel de doble hoja, con rotulaciones de color rojo y a granel en silos de 20 m<sup>3</sup>.

Sacos de 14 kg. +/- 5%.

Palet 64 sacos.

**CONDICIONES DE CONSERVACION**

Seguir las recomendaciones de seguridad en silos. (Formato editado por ATEDY).

**CUALIDADES**

- Máxima adherencia y robustez
- Gran adaptabilidad.
- Material innovador y con futuro.
- Mayor rendimiento
- Incombustible. Dispone de la clasificación M-O.
- Excelente aislante y acústico
- Ecológico y respetuoso con el medio ambiente.
- Confortable. Gran aislamiento térmico.
- Proporciona habitabilidad a su casa. Regula la humedad.
- Cumple con todos los requisitos esenciales de la directiva de productos de construcción.

**DISTINTIVOS DE CALIDAD**

- Producto certificado por AENOR (en curso)
- Declaración CE de conformidad.

APROBADO POR:

- Para una relación agua / yeso de 0,66.
- Fabricado A45017142